

IH830XT PMMA, Heat Resistant Grade

項目	條件	單位	試驗方法	数值
光学性质				
折射率	nd	-	ISO 489	1.49
透光率	3mm	%	ISO 13468-1	92
雾度	3mm	%	ISO 14782	<0.5
热性质				
流动性	230°C/3.8kg	g/10min	ISO 1133	2.5
VICAT 軟化点	B/50	°C	ISO 306	114
热变形温度	1.8MPa	°C	ISO 75	111
线膨胀系数	-	1/°C	ASTM D696	6X10 ⁻⁵
机械性质				
Charpy 冲击强度	notched	kJ/m ²	ISO 179	1.5
Rockwell 硬度	M scale	-	ISO 2039-2	101
拉 拉伸强度	5mm/min	MPa	ISO 527	68
延伸率率	5mm/min	%	ISO 527	5.0
拉伸模数	1mm/min	GPa	ISO 527	3.2
弯曲强度	2mm/min	MPa	ISO 178	120
弯曲模数	2mm/min	GPa	ISO 178	3.2
一般性质				
比重	-	g/cm ³	ISO 1183	1.19
成型收缩率	-	%	ASTM D955	0.2-0.6
水分吸收率	24hr	%	ASTM D570	0.3
阻燃性能 (UL94)	1.5mm	Class	IEC 60695-11-10	HB
压出成型条件				
预备干燥 温度		°C		Max. 90
预备干燥 时间		hr		3-4
熔化温度		°C		220-260
模具温度		°C		50-70

REMARKS : The listed values should be used for reference purpose only.